

## レディーミクストコンクリート配合報告書

No. \_\_\_\_\_

平成 年 月 日

殿

日本工業規格表示認証工場  
製造会社名：株式会社 菅野建材  
工場名：庄和生コン  
TEL 048-746-8776 (代)  
配合計画者名 菅野 英記

|                         |                    |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------|---|---|
| 工 事 名 称                 |                    |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| 所 在 地                   |                    |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| 納 入 予 定 時 期             |                    | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| 本配合の適用期間                |                    |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| コンクリートの打込み箇所            |                    |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| 配 合 の 設 計 条 件           |                    |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| 呼 び 方                   | コンクリートの種類による記号     |                     | 呼び強度                      |             | スランプ 又はスランプ フロー<br>cm |                      | 粗骨材の最大寸法<br>mm       |                       | セメントの種類による記号          |         |       |   |   |
|                         | 普通                 |                     | 24                        |             | 15                    |                      | 20                   |                       | B B                   |         |       |   |   |
| 指 定 事 項                 | セメントの種類            |                     | 呼び方欄に記載                   |             | 空気量                   |                      | %                    |                       |                       |         |       |   |   |
|                         | 骨材の種類              |                     | 使用材料欄に記載                  |             | 軽量コンクリートの単位容積質量       |                      | kg/m <sup>3</sup>    |                       |                       |         |       |   |   |
|                         | 粗骨材の最大寸法           |                     | 呼び方欄に記載                   |             | コンクリートの温度             |                      | ℃                    |                       |                       |         |       |   |   |
|                         | アルカリシリカ反応抑制対策の方法   |                     | A                         |             | 水セメント比の上限値            |                      | %                    |                       |                       |         |       |   |   |
|                         | 骨材のアルカリシリカ反応性による区分 |                     | 使用材料欄に記載                  |             | 単位水量の上限値              |                      | kg/m <sup>3</sup>    |                       |                       |         |       |   |   |
|                         | 水の区分               |                     | 使用材料欄に記載                  |             | 単位セメント量の下限值又は上限値      |                      | kg/m <sup>3</sup>    |                       |                       |         |       |   |   |
|                         | 混和材料の種類及び使用量       |                     | 使用材料及び配合表欄に記載             |             | 流動化後のスランプ増大量          |                      | cm                   |                       |                       |         |       |   |   |
|                         | 塩化物含有量             |                     | 0.30 kg/m <sup>3</sup> 以下 |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
|                         | 呼び強度を保証する材齢        |                     | 日                         |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| 使 用 材 料                 |                    |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| セメント                    | 生産者名               | 住友大阪セメント株式会社        |                           |             |                       | 密度 g/cm <sup>3</sup> | 3.04                 | Na <sub>2</sub> Oeq % |                       |         |       |   |   |
| 混和材①                    | 製品名                |                     |                           | 種類          |                       |                      | 密度 g/cm <sup>3</sup> |                       | Na <sub>2</sub> Oeq % |         |       |   |   |
| 混和材②                    |                    |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| 骨材                      | No.                | 種 類                 | 産 地 又 は 品 名               |             | アルカリシリカ反応性による区分       | 粒の大きさの範囲             | 粗粒率又は実積率             | 密度 g/cm <sup>3</sup>  |                       | 絶 乾 表 乾 |       |   |   |
| 細                       | ①                  | 砕砂                  | 栃木県佐野市仙波町                 |             | A モルタルバー法             | 5 以下                 | 3.00                 | 2.65                  |                       | 2.69    |       |   |   |
| 骨                       | ②                  | 砂                   | 茨城県稲敷市浮島                  |             | A 化学法                 | 5 以下                 | 2.10                 | 2.52                  |                       | 2.58    |       |   |   |
| 材                       | ③                  |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| 粗                       | ①                  | 碎石                  | 栃木県佐野市閑馬町(2005)           |             | A モルタルバー法             | 20 ～ 5               | 61.0                 | 2.65                  |                       |         |       |   |   |
| 骨                       | ②                  |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| 材                       | ③                  |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| 材                       | ④                  |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| 混和剤①                    | ポゾリス 15 S          |                     | 種類                        |             | AE減水剤(標準形 I 種)        |                      |                      |                       | Na <sub>2</sub> Oeq % |         | 1.6   |   |   |
| 混和剤②                    | 製品名                |                     | 種類                        |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| 混和剤③                    |                    |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| 細骨材の塩化物量                |                    | ② 0.001 %           |                           |             |                       | 水の区分                 |                      | 上澄水 地下水               |                       |         |       |   |   |
| 配 合 表 kg/m <sup>3</sup> |                    |                     |                           |             |                       |                      |                      |                       |                       |         |       |   |   |
| セメント                    | 混 和 材              |                     | 水                         | 細 骨 材       |                       |                      | 粗 骨 材                |                       |                       |         | 混 和 剤 |   |   |
|                         | ①                  | ②                   |                           | ①           | ②                     | ③                    | ①                    | ②                     | ③                     | ④       | ①     | ② | ③ |
| 296                     |                    |                     | 172                       | 605         | 250                   |                      | 965                  |                       |                       |         | 2.66  |   |   |
| 水セメント比                  |                    | 58.2 %              |                           | 水結合材比       |                       | % 細 骨 材 率            |                      | 46.9 %                |                       |         |       |   |   |
| 備考                      |                    |                     |                           | 骨材混合比(容積混合) |                       | 細骨材①:②               |                      | 70.0:30.0             |                       |         |       |   |   |

| コンクリート中のアルカリ総量計算書                                                                                                              |                    |   |                           |                       |                  |                |                   |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 配 合 の 設 計 条 件                                                                                                                  |                    |   |                           |                       |                  |                |                   |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |
| 呼び方                                                                                                                            | コンクリートの種類による記号     |   | 呼び強度                      | スラング 又はスラング フロー<br>cm |                  | 粗骨材の最大寸法<br>mm |                   |   |                             | セメントの種類による記号 |                                                                                                   |   |   |
|                                                                                                                                | 普通                 |   | 24                        | 15                    |                  | 20             |                   |   |                             | B B          |                                                                                                   |   |   |
| 指定事項                                                                                                                           | セメントの種類            |   | 呼び方欄に記載                   |                       | 空 気 量            |                | %                 |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |
|                                                                                                                                | 骨 材 の 種 類          |   | 使用材料欄に記載                  |                       | 軽量コンクリートの単位容積質量  |                | kg/m <sup>3</sup> |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |
|                                                                                                                                | 粗 骨 材 の 最 大 寸 法    |   | 呼び方欄に記載                   |                       | コンクリートの温度        |                | ℃                 |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |
|                                                                                                                                | アルカリシリカ反応抑制対策の方法   |   | A                         |                       | 水セメント比の上限値       |                | %                 |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |
|                                                                                                                                | 骨材のアルカリシリカ反応性による区分 |   | 使用材料欄に記載                  |                       | 単位水量の上限値         |                | kg/m <sup>3</sup> |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |
|                                                                                                                                | 水の区分               |   | 使用材料欄に記載                  |                       | 単位セメント量の下限值又は上限値 |                | kg/m <sup>3</sup> |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |
|                                                                                                                                | 混和材料の種類及び使用量       |   | 使用材料及び配合表欄に記載             |                       | 流動化後のスラング増大量     |                | cm                |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |
|                                                                                                                                | 塩化物含有量             |   | 0.30 kg/m <sup>3</sup> 以下 |                       |                  |                |                   |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |
|                                                                                                                                | 呼び強度を保証する材齢        |   | 日                         |                       |                  |                |                   |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |
| 配 合 表      kg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |                    |   |                           |                       |                  |                |                   |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |
| セメント                                                                                                                           | 混 和 材              |   | 水                         | 細 骨 材                 |                  |                | 粗 骨 材             |   |                             |              | 混 和 剤                                                                                             |   |   |
|                                                                                                                                | ①                  | ② |                           | ①                     | ②                | ③              | ①                 | ② | ③                           | ④            | ①                                                                                                 | ② | ③ |
| 296                                                                                                                            |                    |   | 172                       | 605                   | 250              |                | 965               |   |                             |              | 2.66                                                                                              |   |   |
| アルカリ総量の計算表                                                                                                                     |                    |   |                           |                       |                  |                |                   |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |
| アルカリ総量の計算                                                                                                                      |                    |   |                           |                       |                  |                | 判定基準              |   | 計算及び判定                      |              |                                                                                                   |   |   |
| コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量(kg/m <sup>3</sup> )   Rc<br>Rc = (単位セメント量kg/m <sup>3</sup> ) × (セメント中の全アルカリ量Na <sub>2</sub> Oeq:%/100) |                    |   |                           |                       |                  |                | ①=Rc<br>0.000     |   | —                           |              | Rc = 296 × /100 = 0.000                                                                           |   |   |
| コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量(kg/m <sup>3</sup> )   Ra<br>Ra = (単位混和材量kg/m <sup>3</sup> ) × (混和材中の全アルカリ量:%/100)                       |                    |   |                           |                       |                  |                | ②=Ra              |   | —                           |              |                                                                                                   |   |   |
| コンクリート中の骨材に含まれる全アルカリ量(kg/m <sup>3</sup> )   Rs<br>Rs = (単位骨材量kg/m <sup>3</sup> ) × 0.53 × (骨材中のNaClの量:%/100)                   |                    |   |                           |                       |                  |                | ③=Rs<br>0.001     |   | —                           |              | Rs1 = 605 × 0.53 × /100 = 0.000<br>Rs2 = 250 × 0.53 × 0.001/100 = 0.001<br>Rs = Rs1 + Rs2 = 0.001 |   |   |
| コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量(kg/m <sup>3</sup> )   Rm<br>Rm = (単位混和剤量kg/m <sup>3</sup> ) × (混和剤中の全アルカリ量:%/100)                       |                    |   |                           |                       |                  |                | ④=Rm<br>0.043     |   | —                           |              | Rm = 2.66 × 1.6/100 = 0.043                                                                       |   |   |
| 流動化剤を添加する場合は、<br>コンクリート中の流動化剤に含まれる全アルカリ量(kg/m <sup>3</sup> )   Rp<br>Rp = (単位流動化剤量kg/m <sup>3</sup> ) × (流動化剤中の全アルカリ量:%/100)   |                    |   |                           |                       |                  |                | ⑤=Rp              |   | —                           |              |                                                                                                   |   |   |
| コンクリート中のアルカリ総量(kg/m <sup>3</sup> )   Rt<br>Rt = ① + ② + ③ + ④ + ⑤                                                              |                    |   |                           |                       |                  |                | Rt<br>0.044       |   | 3.0<br>kg/m <sup>3</sup> 以下 |              | 適                                                                                                 |   |   |
| 備考                                                                                                                             |                    |   |                           |                       |                  |                |                   |   |                             |              |                                                                                                   |   |   |