

レディーミクストコンクリート配合報告書

No. _____

平成 年 月 日

殿

日本工業規格表示認証工場
製造会社名：株式会社 菅野建材
工場名：庄和生コン
TEL 048-746-8776 (代)
配合計画者名 菅野 英記

工 事 名 称															
所 在 地															
納 入 予 定 時 期		平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日													
本配合の適用期間															
コンクリートの打込み箇所															
配 合 の 設 計 条 件															
呼 び 方	コンクリートの種類による記号		呼び強度		スランプ [°] 又はスランプ フロー [°] cm		粗骨材の最大寸法 mm		セメントの種類による記号						
	普通		24		21		20		N						
指 定 事 項	セメントの種類		呼び方欄に記載		空気量		%								
	骨材の種類		使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量		kg/m ³								
	粗骨材の最大寸法		呼び方欄に記載		コンクリートの温度		℃								
	アルカリシリカ反応抑制対策の方法		A		水セメント比の上限値		%								
	骨材のアルカリ反応性による区分		使用材料欄に記載		単位水量の上限値		kg/m ³								
	水の区分		使用材料欄に記載		単位セメント量の下限值又は上限値		kg/m ³								
	混和材料の種類及び使用量		使用材料及び配合表欄に記載		流動化後のスランプ増大量		cm								
	塩化物含有量		0.30 kg/m ³ 以下												
	呼び強度を保証する材齢		日												
	使 用 材 料														
セメント	生産者名	住友大阪セメント株式会社			密度 g/cm ³	3.15	Na ₂ Oeq %	0.64							
混和材①	製品名				種類				密度 g/cm ³				Na ₂ Oeq %		
混和材②				種類				密度 g/cm ³				Na ₂ Oeq %			
骨材	No.	種 類	産 地 又 は 品 名		アルカリシリカ反応性による区分		粒の大きさの範囲		粗粒率又は実積率		密度 g/cm ³		絶 乾 表 乾		
細骨材①	砕砂	栃木県佐野市仙波町		A	モルタルバー法	5 以下		3.00		2.65		2.69			
骨材②	砂	茨城県稲敷市浮島		A	化学法	5 以下		2.10		2.52		2.58			
材③															
粗骨材①	碎石	栃木県佐野市閑馬町(2005)		A	モルタルバー法	20 ～ 5		61.0		2.65					
骨材②															
骨材③															
材④															
混和剤①		ポゾリス 15S		種類	AE減水剤(標準形I種)					Na ₂ Oeq %		1.6			
混和剤②	製品名			種類						Na ₂ Oeq %					
混和剤③				種類						Na ₂ Oeq %					
細骨材の塩化物量		② 0.001 %					水の区分		上澄水 地下水						
配 合 表 kg/m ³															
セメント	混 和 材		水	細 骨 材			粗 骨 材				混 和 剤				
	①	②		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③		
322			188	600	248		917				3.22				
水セメント比		58.4 %		水 結 合 材 比		%		細 骨 材 率		48.0 %					
備考				骨材混合比(容積混合)		細骨材①:②		70.0:30.0							

コンクリート中のアルカリ総量計算書													
配 合 の 設 計 条 件													
呼び方	コンクリートの種類による記号		呼び強度	スランプ 又はスランプ フロー cm		粗骨材の最大寸法 mm				セメントの種類による記号			
	普通		24	21		20				N			
指定事項	セメントの種類		呼び方欄に記載		空 気 量		%						
	骨 材 の 種 類		使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量		kg/m ³						
	粗 骨 材 の 最 大 寸 法		呼び方欄に記載		コンクリートの温度		℃						
	アルカリシリカ反応抑制対策の方法		A		水セメント比の上限値		%						
	骨材のアルカリシリカ反応性による区分		使用材料欄に記載		単位水量の上限値		kg/m ³						
	水の区分		使用材料欄に記載		単位セメント量の下限值又は上限値		kg/m ³						
	混和材料の種類及び使用量		使用材料及び配合表欄に記載		流動化後のスランプ増大量		cm						
	塩化物含有量		0.30 kg/m ³ 以下										
	呼び強度を保証する材齢		日										
配 合 表 kg/m ³													
セメント	混 和 材		水	細 骨 材			粗 骨 材				混 和 剤		
	①	②		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③
322			188	600	248		917				3.22		
アルカリ総量の計算表													
アルカリ総量の計算							判定基準		計算及び判定				
コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Rc Rc = (単位セメント量kg/m ³) × (セメント中の全アルカリ量Na ₂ Oeq:%/100)							①=Rc		—		Rc = 322 × 0.64/100 = 2.061		
							2.061						
コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Ra Ra = (単位混和材量kg/m ³) × (混和材中の全アルカリ量:%/100)							②=Ra		—				
コンクリート中の骨材に含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Rs Rs = (単位骨材量kg/m ³) × 0.53 × (骨材中のNaClの量:%/100)							③=Rs		—		Rs1 = 600 × 0.53 × /100 = 0.000		
							0.001				Rs2 = 248 × 0.53 × 0.001/100 = 0.001		
											Rs = Rs1 + Rs2 = 0.001		
コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Rm Rm = (単位混和剤量kg/m ³) × (混和剤中の全アルカリ量:%/100)							④=Rm		—		Rm = 3.22 × 1.6/100 = 0.052		
							0.052						
流動化剤を添加する場合は、 コンクリート中の流動化剤に含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Rp Rp = (単位流動化剤量kg/m ³) × (流動化剤中の全アルカリ量:%/100)							⑤=Rp		—				
コンクリート中のアルカリ総量(kg/m ³) Rt Rt = ① + ② + ③ + ④ + ⑤							Rt		3.0		適		
							2.114		kg/m ³ 以下				
備考													