

レディーミクストコンクリート配合報告書

No. _____

平成 年 月 日

殿

日本工業規格表示認証工場
製造会社名：株式会社 菅野建材
工場名：庄和生コン
TEL 048-746-8776 (代)
配合計画者名 菅野 英記

工 事 名 称													
所 在 地													
納 入 予 定 時 期		平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日											
本配合の適用期間													
コンクリートの打込み箇所													
配 合 の 設 計 条 件													
呼 び 方	コンクリートの種類による記号		呼び強度		スランプ [°] 又はスランプ フロー [°] cm		粗骨材の最大寸法 mm		セメントの種類による記号				
	普通		33		12		20		N				
指 定 事 項	セメントの種類		呼び方欄に記載		空気量		%						
	骨材の種類		使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量		kg/m ³						
	粗骨材の最大寸法		呼び方欄に記載		コンクリートの温度		℃						
	アルカリシリカ反応抑制対策の方法		A		水セメント比の上限値		%						
	骨材のアルカリシリカ反応性による区分		使用材料欄に記載		単位水量の上限値		kg/m ³						
	水の区分		使用材料欄に記載		単位セメント量の下限值又は上限値		kg/m ³						
	混和材料の種類及び使用量		使用材料及び配合表欄に記載		流動化後のスランプ増大量		cm						
	塩化物含有量		0.30 kg/m ³ 以下										
	呼び強度を保証する材齢		日										
	使 用 材 料												
セメント	生産者名	住友大阪セメント株式会社				密度 g/cm ³	3.15	Na ₂ Oeq %	0.64				
混和材①	製品名			種類			密度 g/cm ³			Na ₂ Oeq %			
混和材②													
骨材	No.	種 類	産 地 又 は 品 名		アルカリシリカ反応性による区分		粒の大きさの範囲		粗粒率又は実積率		密度 g/cm ³ 絶 乾 表 乾		
細骨材①	①	砕砂	栃木県佐野市仙波町		A モルタルバー法		5 以下		3.00		2.65 2.69		
骨材②	②	砂	茨城県稲敷市浮島		A 化学法		5 以下		2.10		2.52 2.58		
骨材③	③												
粗骨材①	①	碎石	栃木県佐野市閑馬町(2005)		A モルタルバー法		20 ～ 5		61.0		2.65		
骨材②	②												
骨材③	③												
骨材④	④												
混和剤①			ポゾリス 15S		AE減水剤(標準形I種)				Na ₂ Oeq %		1.6		
混和剤②	製品名			種類									
混和剤③													
細骨材の塩化物量		② 0.001 %				水の区分		上澄水 地下水					
配 合 表 kg/m ³													
セメント	混 和 材		水	細 骨 材			粗 骨 材				混 和 剤		
	①	②		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③
367			170	551	227		994				3.67		
水セメント比		46.4 %		水結合材比		%		細骨材率		43.9 %			
備考					骨材混合比(容積混合)		細骨材①:②		70.0:30.0				

コンクリート中のアルカリ総量計算書													
配 合 の 設 計 条 件													
呼び方	コンクリートの種類による記号		呼び強度	スラング 又はスラング フロー cm		粗骨材の最大寸法 mm				セメントの種類による記号			
	普通		33	12		20				N			
指定事項	セメントの種類		呼び方欄に記載		空 気 量		%						
	骨 材 の 種 類		使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量		kg/m ³						
	粗 骨 材 の 最 大 寸 法		呼び方欄に記載		コンクリートの温度		℃						
	アルカリシリカ反応抑制対策の方法		A		水セメント比の上限値		%						
	骨材のアルカリシリカ反応性による区分		使用材料欄に記載		単位水量の上限値		kg/m ³						
	水の区分		使用材料欄に記載		単位セメント量の下限值又は上限値		kg/m ³						
	混和材料の種類及び使用量		使用材料及び配合表欄に記載		流動化後のスラング増大量		cm						
	塩化物含有量		0.30 kg/m ³ 以下										
	呼び強度を保証する材齢		日										
配 合 表 kg/m ³													
セメント	混 和 材		水	細 骨 材			粗 骨 材				混 和 剤		
	①	②		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③
367			170	551	227		994				3.67		
アルカリ総量の計算表													
アルカリ総量の計算							判定基準		計算及び判定				
コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Rc Rc = (単位セメント量kg/m ³) × (セメント中の全アルカリ量Na ₂ Oeq:%/100)							①=Rc 2.349		—		Rc = 367 × 0.64/100 = 2.349		
コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Ra Ra = (単位混和材量kg/m ³) × (混和材中の全アルカリ量:%/100)							②=Ra		—				
コンクリート中の骨材に含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Rs Rs = (単位骨材量kg/m ³) × 0.53 × (骨材中のNaClの量:%/100)							③=Rs 0.001		—		Rs1 = 551 × 0.53 × /100 = 0.000 Rs2 = 227 × 0.53 × 0.001/100 = 0.001 Rs = Rs1 + Rs2 = 0.001		
コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Rm Rm = (単位混和剤量kg/m ³) × (混和剤中の全アルカリ量:%/100)							④=Rm 0.059		—		Rm = 3.67 × 1.6/100 = 0.059		
流動化剤を添加する場合は、 コンクリート中の流動化剤に含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Rp Rp = (単位流動化剤量kg/m ³) × (流動化剤中の全アルカリ量:%/100)							⑤=Rp		—				
コンクリート中のアルカリ総量(kg/m ³) Rt Rt = ① + ② + ③ + ④ + ⑤							Rt 2.409		3.0 kg/m ³ 以下		適		
備考													